

BARRIÈRES À SÉDIMENTS

FICHE TECHNIQUE

Type de géobarrière (GBR)	Barrière à sédiment
Composition	Géotextile en polypropylène agrafé à des piquets de bois
Fonction principale	Protection

Propriété	Méthode de test	Type 1	Grade F1 BNQ ¹
Physique			
Type de géotextile	-	Tissé	Non-tissé
Longueur du géotextile	-	30.5 m	30.5 m
Largeur du géotextile	-	0.91 m	1.27 m
Longueur des piquets	-	1.22 m	1.45 m
Espacement des piquets	-	3 m	3 m
Nombre de piquets par barrières	-	11	11
Hydraulique			
Ouverture de filtration ²	ASTM D4751* / CAN 148.1 No. 10 **	425 µm *	100 - 250 µm **

Ces propriétés sont basées sur la valeur typique, sauf lorsque spécifié autrement.

1 - Le géotextile utilisé pour la barrière Grade F1 BNQ (7605) est fabriqué selon les caractéristiques requises du Tome VII MTQ édition 15-12-2020.

2 - Maximum ou intervalle.

Révision : 2021-02-05