Type de géomembrane (GMB)	Lisse
Composition	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Fonction principale	Imperméabilisation

Propriété	Méthode	Unité	Fréquence ⁽¹⁾	TM430	TM440	TM460	TM480	TM4-100	
Physique									
Épaisseur (min. moy.)	ASTM D5199	mm	Rouleau	0.75 (30 mils)	1.00 (40 mils)	1.50 (60 mils)	2.00 (80 mils)	2.50 (100 mils)	
Épaisseur (min.)	ASTM D5199	mm	Rouleau	0.68	0.90	1.35	1.80	2.25	
Densité de la résine	ASTM D1505	g/cc	1/lot	> 0.932	> 0.932	> 0.932	> 0.932	> 0.932	
Indice de fluidité (max.)	ASTM D1238	g/10 min	1/lot	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Densité de la feuille ⁽²⁾	ASTM D792	g/cc	10 rouleaux	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	≥ 0.940	
Quantité de noir de carbone ⁽³⁾	ASTM D4218	%	2 rouleaux	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	
Dispersion du noir de carbone	ASTM D5596	Catégorie	10 rouleaux	Cat. 1 / Cat. 2	Cat. 1 / Cat. 2	Cat. 1 / Cat. 2	Cat.1 / Cat.2	Cat.1 / Cat.2	
OIT-standard (moy.)	ASTM D3895	min	Mélange	100	100	100	100	100	
Mécanique									
Résistance à la limite élastique ⁽⁴⁾	ASTM D6693	kN/m	2 rouleaux	11.6	15	23	31	39	
Élongation à la limite élastique ⁽⁴⁾	ASTM D6693	%	2 rouleaux	13	13	13	13	13	
Résistance à la rupture tension ⁽⁴⁾	ASTM D6693	kN/m	2 rouleaux	21	28	43	57	71	
Élongation à la rupture tension ⁽⁴⁾	ASTM D6693	%	2 rouleaux	700	700	700	700	700	
Résistance à la déchirure ⁽⁴⁾	ASTM D1004	N	5 rouleaux	93	125	187	250	311	
Résistance au poinçonnement ⁽⁴⁾	ASTM D4833	N	5 rouleaux	267	356	534	695	800	
Stabilité dimensionnelle	ASTM D1204	%	Certification	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	
Craquement due au stress	ASTM D5397	hr	1/lot	500	500	500	500	500	
Vieillissement au four 90 jours HP OIT ⁽⁴⁾	ASTM D5721 ASTM D5885	%	Mélange	80	80	80	80	80	
Résistance UV (1600 hrs) HP OIT ⁽⁴⁾	GRI-GM11 ASTM D5885	%	Mélange	50	50	50	50	50	
Dimensions (peut varier de 1%)									
Largeur X longueur	N/A	m	N/A	6.80 X 304.8	6.80 X 237.7	6.80 X 158.5	6.80 X 121.9	6.80 X 97.5	

Les informations présentées proviennent du manufacturier et ont été retranscrites par Texel.

Toutes les valeurs de test sont nominales, sauf lorsque spécifié autrement

exel

Révision : 2

¹⁻ Féquence de test basée sur la dimension d'un rouleau standard et une batch représente approximativement 180 000 lbs / 2- ASTM D1505 et ASTM D792 donnent les même résultats

^{3 -} ASTM D1603 et ASTM D4218 donnent les même résultats / 4 - valeur minimum moyenne basée sur 5 spécimens testés selon chaque direction (SM & ST).