

SÉRIE TM700P SR

FICHE TECHNIQUE

Type de géomembrane (GMB)	Renforcée avec filet (SR)
Composition	Polyéthylène / Polyester
Fonction principale	Imperméabilisation

Propriété	Méthode de test	TM706P SR BW	TM708P SR BB	TM712P SR BW	TM720P SR BG	TM720P SR WW
Physique						
Type de produit	-	Géocomposite laminé 4 couches				
Couleur*	-	Noir/Blanc (BW)	Noir/Noir (B/B)	Noir/Blanc (BW)	Noir/Gris (BG)	Blanc/Blanc (WW)
Masse surfacique	-	132 g/m ²	181 g/m ²	269 g/m ²	361 g/m ²	475 g/m ²
Épaisseur nominale	-	0.15 mm (6 mils)	0.20 mm (8 mils)	0.30 mm (12 mils)	0.51 mm (20 mils)	0.51 mm (20 mils)
Mécanique						
Résistance en tension 1"	ASTM D7003	105 N/cm	108 N/cm	133 N/cm	131 N/cm	161 N/cm
Élongation à la rupture du film	ASTM D7003	500%	500%	578%	700%	760%
Élongation à la rupture du filet	ASTM D7003	-	15%	14%	20%	16%
Résistance en tension renforcée	ASTM D7004	333 N	356 N	445 N	512 N	636 N
Résistance déchirure trapézoïdale	ASTM D4533	200 N ⁽¹⁾	222 N	262 N	311 N ⁽¹⁾	378 N ⁽¹⁾
Résistance en déchirure renforcée	ASTM D5884	-	133 N ⁽²⁾	178 N ⁽²⁾	236 N	280 N ⁽²⁾
Résistance poinçonnement CBR	ASTM D6241	-	890 N	1112 N	1246 N	1557 N
Éclatement Mullen	ASTM D751	345 kPa	538 kPa	690 kPa	827 kPa	1172 kPa
Température d'usage maximale	-	82°C				
Température d'usage minimale	-	-57°C				
Transmission de vapeur d'eau	ASTM E96 - B	0.293 g/(m ² ·jour)	0.268 g/(m ² ·jour)	0.167 g/(m ² ·jour)	0.151 g/(m ² ·jour) ⁽³⁾	0.151 g/(m ² ·jour)
Perméance à l'air (Perms)	ASTM E96 - B	0.028 g/(m ² ·jour·mm Hg)	0.026 g/(m ² ·jour·mm Hg)	0.015 g/(m ² ·jour·mm Hg)	0.015 g/(m ² ·jour·mm Hg) ⁽³⁾	0.0145 g/(m ² ·jour·mm Hg)
Dimensions						
Largeur et longueur ⁽⁴⁾	-	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable

Les informations présentées proviennent du fabricant et ont été retranscrites par Texel.

Les valeurs des propriétés sont typiques.

1- Moyenne sens diagonale / 2 - Moyenne sens machine et sens travers / 3 - Méthode A / 4 - Poids maximal de rouleau de 5000 lbs (2270 kg)

*D'autres couleurs peuvent être disponibles, valider avec notre service à la clientèle.

Révision : 2021-04-19

Texel se réserve le droit de modifier les présentes propriétés en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. L'utilisateur est invité à vérifier si ce document représente la dernière mise à jour. Texel n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité relative à l'usage, l'installation ou à la convenance d'utilisation. Texel doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. Sa responsabilité se limite au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.