



Type de produit

Composition

Polypropylène

Fonction principale

Renforcement / séparation

Propriété	Méthode de test	Unité	SX-2U2	sx-3u3	SX-4U4
Mécanique	<u>'</u>	'		'	'
Facteur d'amélioration Mr	AASHTO T-307	-	1.32	1.36	1.41
Coefficient d'interaction	ASTM D6706	-	0.9	0.9	0.92
Résistance en tension	ASTM D4632	kN	2.2 x 1.4	2.3 x 1.6	2.76 x 2.23
Allongement à la rupture	ASTM D4632	%	12 x 8		
Résistance en déchirure	ASTM D4533	N	667		
Poinçonnement CBR	ASTM D6241	N	8 000	8 000	8 900
Rigidité initiale à la traction à 0.5%	ASTM D4595	kN/m	1 240	1342	1820
Tension à bande large à 2%	ASTM D4595	kN/m	10.2 x 10.9	9.1 x 15.2	7.3 x 26.6
Tension à bande large à 5%	ASTM D4595	kN/m	24.8 x 26.2	27 x 33.6	21.6 x 63.9
Module de traction cyclique à 2 %	ASTM D7556	kN/m	795 x 1 000	1 000 x 1 116	1094 x 1766
Hydraulique					
Permittivité	ASTM D4491	sec-1	0.9	0.9	1.0
Permittivité sous pression	ASTM D5493	sec-1	0.5	0.5	0.8
Débit d'écoulement	ASTM D4491	I/min/m²	3 056	3 667	3 056
Débit d'écoulement sous pression	ASTM D5493	I/min/m²	1 425	1 425	2 445
AOS <sup>1</sup>	ASTM D4751	μm	425	425	425
Dimension nominale des pores 0 <sub>95</sub>	ASTM D6767	μm	490	496	453
Dimension nominale des pores 0 <sub>85</sub>	ASTM D6767	μm	450	448	403
Dimension nominale des pores 0 <sub>60</sub>	ASTM D6767	μm	360	361	352
Dimension nominale des pores 0 <sub>50</sub>	ASTM D6767	μm	320	324	328

Les informations proviennent du manufacturier et ont été retranscrites par Texel.
Les propriétés sont basées sur la valeur minimum moyenne de rouleau (MARV) sauf lorsque spécifié autrement.
Les valeurs inscrites sont des valeurs obtenues au moment de la fabrication. La manutention et les conditions d'entreposage peuvent changer certaines propriétés.

1- Valeur maximale

Révision: 2025-10-06

