

# Fiche descriptive

**Texel**®

## Géotextiles pour le paysagement

PLATE BANDE / JARDIN / PLAN D'EAU / ENTRÉE RÉSIDENTIELLE / MURET / PROTECTION HIVERNALE POUR ARBRE ET ARBUSTE

Solutions pour les intervenants professionnels			TEX-500	TEX-700	SX-90T <sup>(1)</sup>	SX-130T <sup>(1)</sup>	TEX-R RC6 PRO*	TEX-700 N	Soltex	Arbotex	Arbotex plastifié		
<b>Description</b>			Géotextile non-tissé, gris		Géotextile tissé, noir		Géotextile non-tissé, enduit de cuivre	Géotextile non-tissé, noir	Géotextile non-tissé, vert	Géotextile non-tissé, blanc	Géotextile non-tissé blanc, avec pellicule de plastique blanche		
<b>Utilisation</b>			Contrôle des mauvaises herbes dans les plate-bandes				Anti-racinaire	Protection	Protection hivernale				
			Séparation des sols pour entrée privée et derrière les murets				Commercial et industriel	Jardin d'eau	Pelouse	Arbre et arbuste			
<b>Composition<sup>(2)</sup></b>			PP-PET	PP-PET	PP	PP	PP et cuivre	PP-PET	PP-PET	PP-PET	PP-PET-PEBD		
Propriétés	Méthode de test	Unité	<b>Informations techniques</b>										
Masse surfacique	ASTM D5261	g/m <sup>2</sup>	125	145	-	-	150 - 210	145	95 - 125	125 - 155	130 - 150		
Épaisseur	ASTM D5199	mm	1.0	1.2	-	-	0.6 - 1.0	1.2	0.5 - 0.9	0.9 - 1.2	-		
Quantité de cuivre	MENVIQ.89.0	g/m <sup>2</sup>	-	-	-	-	5	-	-	-	-		
<b>Mécanique</b>													
Résistance en tension	ASTM D4632	N	260	300	890	1 402	-	370	-	200	-		
Allongement à la rupture	ASTM D4632	%	45	45	15	15	-	45	-	-	-		
Résistance en déchirure	ASTM D4533	N	110	130	333	533	-	165	-	100	-		
Poinçonnement CBR	ASTM D6241	N	760	880	3 115	4 005	-	1 050	-	700	-		
<b>Dimensions</b>													
Largeur et longueur	-	m	Variable <sup>(3)</sup>										

Les valeurs inscrites sont des valeurs obtenues au moment de la fabrication. La manutention et les conditions d'entreposage peuvent changer certaines propriétés.

1- SX-90T / SX-130T produits utilisés tel le Tex-Pro 100, mais produits non-lignés. / 2- PET = Polyester ; PP = Polypropylène ; PEBD = Polyéthylène basse densité / 3- Plusieurs longueurs et largeurs disponibles selon le modèle. Contactez notre service à la clientèle pour plus de détails.

\*Produit breveté, numéro d'homologation auprès de Santé Canada selon la loi sur les produits antiparasitaires: TEX-R RC6 PRO : 29716 / Enduit de cuivre Spin Out 260 : 29255

Formulaire A-6128

Efectif 11/25

© 2025 Alkegen

Tous droits réservés

Texel se réserve le droit de modifier les présentes propriétés en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. L'utilisateur est invité à vérifier si ce document représente la dernière mise à jour. Texel n'offre aucune garantie et n'assure aucune responsabilité relative à l'usage, l'installation ou à la convenance d'utilisation. Texel doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. Sa responsabilité se limite au remplacement du produit non-conforme ou défectueux.

**ALKEGEN**